

IGIS 7**Matiniai sienų dažai**

- Vandens pagrindo
- 1 dengiamumo klasė
- 1 klasė pagal atsparumą drėgnajam šveitimui
- Atsparūs valymo bei dezinfekavimo priemonių poveikiu
- Tvirtai sukimba su paviršiumi
- Laidūs vandens garams
- Saugūs aplinkai ir žmogui

PASKIRTIS

Vidaus patalpų sienų ir lubų iš mineralinių statybinių medžiagų (tinko, gipso kartono plokštelių, glaistytų paviršių, dažomų tapetų, plėtytų mūro, betono ir pan.) dažymui. *Puikių tinka intensyviai eksplotuojamų gyvenamujuose ir viešuose patalpų sienų ir lubų, kurias reikia dažnai valyti, dažymui.*

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti stabilus, sausas ir švarus.

Nedažytas paviršius: pašalinkite dulkes, purvą, riebalus, druskas. Porėtus ir stipriai įgeriančius paviršius gruntuokite IGIS AG ar Taktika P giluminiu gruntu. Nelygū paviršių ir įvairius įtrūkimus išlyginkite pasirinktu IGIS glaistu, nušlifuokite ir nuvalykite dulkes.

Anksčiau dažytas paviršius: pašalinkite seną atsilupusią dažų dangą, užterštą paviršių nuplaukite vandeniu su muiliu arba 3 % koncentracijos sodos tirpalu, po to švariu vandeniu. Sukibimo pagerinimui blizgą dažytą paviršių pašlifuokite ir nuvalykite dulkes. Pelėsais ir grybeliais paveiktą paviršių nuvalykite pelėsių valikliu. Esant įtrūkimams ir nelygumams, juos užglaistykitė pasirinktu IGIS glaistu, glaistytą paviršių nušlifuokite ir nuvalykite dulkes, užglaistytas vietas gruntuokite gruntu prieš dažymą.

Paviršiaus spalvos suvienodinimui naudokite IGIS GD gruntinius dažus.

DAŽYMAS

Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Dažus denkite 1-2 sluoksniais. Vienai plokštumai dažyti naudokite vienos partijos dažus. Spalvos tolgygumo užtikrinimui, sumaišykite juos vienoje taroje.

Didelius plotus dažykite be pertrūkių ta pačia kryptimi per visą sieną. Tolygi, kokybiškai susiformavusi danga gaunama gausiai volelių įmirkant dažuose. Dažymo metu venkite volelio išsausėjimo.

Darbo įrankiai: volelis, teptukas, dažų purkštuvas

Įrankių valymas: vandeniu

Dažymo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei 35–80 % santlykinis oro drėgnis. Dažymo metu venkite skersvėjų ir tiesioginių saulės spindulių. Nesilaikant rekomenduojamų sąlygų, gali susiformuoti nekokybiska dažų plėvelė.

Sąnaudos: 6–8 m²/l dažant du kartus. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomajį plotą.

Džiūvimo trukmė (23 °C, 50 % RH): dulkės nelimpa po 1 val. Pakartotinai dažyti galima tik pilnai išdžiūvus pirmam sluoksniniui (po ~2–4 val.), priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio.

GAMINTOJAS

I. Kričiūno firma „IGIS“, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys
+370 684 72323
www.igis.lt

**TECHNINĖ INFORMACIJA**

Paskirtis:	vidaus darbams
Rišiklis:	akrilo kopolimeras
Skiediklis:	vanduo
Spalva:	balta arba tonuojama pagal spalvynus
Tankis:	1,26–1,41 g/cm ³ (priklausomai nuo bazės)
pH:	8,0–9,0
Lakių organinių junginių (LOJ) kiekis:	<2 g/l LST EN ISO 11890-2
Formaldehido koncentracija taroje:	VdL-RL 03: 9 ppm arba (9x10 ⁻⁴) %
Nelakių medžiagų kiekis pagal tūri:	~43,0 %
Klasifikavimas pagal didžiausio grūdėlio dydį:	smulkus (iki 100 µm) LST EN 13300+AC
Blizgumo laipsnis, 85°:	<10 (matiniai) LST EN 13300+AC
Dangos storio sumažėjimas po 200 drėgnojo šveitimimo ciklui, µm:	<5 LST EN ISO 11998; 1 klasė LST EN 13300+AC
Dengiamoji geba:	1 dengiamumo klasė, esant dažų sąnaudoms 8 m ² /l LST EN ISO 6504-3 A metodas
Atsparumas valymo ir dezinfekavimo priemonių statiniui poveikiu (LST EN ISO 2812-1):	po 24 val. pakitimų nėra LST EN ISO 4628-1; LST EN ISO 4628-2
Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė:	24 mėnesiai nuo pagaminimo datos
Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos:	produkta laikykite sandariai uždaryta, sausoje gerai védinamoje vietoje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugokite nuo pažeidimų, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių.
Pakuotės ir brükšniniai kodai:	IGIS 7 A bazė 0,9 l kibiras, 4771341013214 2,7 l kibiras, 4771341013221 4,5 l kibiras, 4771341013238 9 l kibiras, 4771341013245 IGIS 7 C bazė 0,9 l kibiras, 4771341014693 2,7 l kibiras, 4771341014709 9 l kibiras, 4771341014716

EKSPLAOTACIJA

Paviršiaus plėvelė jgauna pilną tvirtumą ir ją galima valyti po 28 dienų. Nešvaru dažytą paviršių valykite švariu drungnu vandeniu su minkšta šluoste ar kempine. Karštas vanduo gali suminkštinti dažų plėvelę. Rekomenduojame valyti silpnai šarminiais valikliais (pH 6–8). Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių. Nenaudokite bražančių valymo priemonių, pvz., šiurkščių kempinių ar šepečių.

ATLIEKŪ TVARKYMAS

Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuetę atiduokite perdirbtį arba pašalinkite pagal galiojančius šalies įstatymus.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Aukščiau pateikta informacija pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktinė patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Gamintojas pasilięka teisę daryti techninius pakeitimus. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą netinkamai arba ne pagal paskirtį.

GAMINTOJAS

I. Kriščiūno firma „IGIS“, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys
+370 684 72323
www.igis.lt

