

KONTRAKT 7

Matiniai sienų dažai

- Vandens pagrindo
- Gerai dengiantys ir susiliejantys
- Atsparūs valymo bei dezinfekavimo priemonių poveikui
- Tvirtai sukimba su paviršiumi
- Laidūs vandens garams
- Saugūs aplinkai ir žmogui

PASKIRTIS

Vidaus patalpų sienų ir lubų iš mineralinių statybinių medžiagų (tinko, gipso kartono plokštelių, glaistytų paviršių, dažomų tapetų, plėty muro, betono ir pan.) dažymui.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti stabilus, sausas ir švarus.

Nedažytas paviršius: pašalinkite dulkes, purvą, riebalus, druskas. Porėtus ir stipriai įgeriančius paviršius gruntuokite IGIS AG ar Taktika P giluminiu gruntu. Nelygū paviršių ir įvairius įtrūkimus išlyginkite pasirinktu IGIS glaistu, nušlifuokite ir nuvalykite dulkes.

Anksčiau dažytas paviršius: pašalinkite seną atsilupusią dažų dangą, užterštą paviršių nuplaukite vandeniu su muiliu arba 3 % koncentracijos sodos tirpalu, po to švariu vandeniu. Sukibimo pagerinimui blizgū dažytą paviršių pašlifuokite ir nuvalykite dulkes. Pelėsiais ir grybeliais paveiktą paviršių nuvalykite pelėsių valikliu. Esant įtrūkimams ir nelygumams, juos užglaistykitė pasirinktu IGIS glaistu, glaistytą paviršių nušlifuokite ir nuvalykite dulkes, užglaistytas vietas gruntuokite gruntu prieš dažymą.

Paviršiaus spalvos suvienodinimui naudokite IGIS GD gruntinius dažus.

DAŽYMAS

Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Dažus denkite 1-2 sluoksniais. Vienai plokštumai dažyti naudokite vienos partijos dažus. Spalvos tolgyumo užtikrinimui, sumaišykite juos vienoje taroje.

Didelius plotus dažykite be pertrūkių ta pačia kryptimi per visą sieną. Tolgyi, kokybiskai susiformavusi danga gaunama gausiai volelių jėmkant dažuose. Dažymo metu venkite volelio išsausėjimo.

Darbo įrankiai: volelis, teptukas, dažų purkštuvas

Įrankių valymas: vandeniu

Dažymo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei 35-80 % santlykinis oro drėgnis. Dažymo metu venkite skersvėjų ir tiesioginių Saulės spindulii. Nesilaikant rekomenduojamų sąlygų, gali susiformuoti nekokybiska dažų plėvelė.

Sąnaudos: 5-7 m²/l dažant du kartus. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomajį plotą

Džiūvimo trukmė (23 °C, 50 % RH): dulkės nelimpa po 1 val. Pakartotinai dažyti galima tik pilnai išdžiūvus pirmam sluoksniui (po ~2-4 val.), priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio.



TECHNINĖ INFORMACIJA

Paskirtis:	vidaus darbams
Rišiklis:	akrilo kopolimeras
Skiediklis:	vanduo
Spalva:	balta arba tonuojama pagal spalvynus
Tankis:	1,320-1,340 g/cm ³
pH:	8,0-9,0
Lakiuju organinių junginių (LOJ) kiekis:	<2 g/l LST EN ISO 11890-2
Nelakiuju medžiagų kiekis pagal tūrį:	~32,0 %
Klasifikavimas pagal didžiausio grūdėlio dydį:	S1 smulkus (iki 100 µm) LST EN 13300
Blizgumo laipsnis, 85°:	<10 (G3 matiniai) LST EN 13300
Dangos storio sumažėjimas po 200 drėgnojo šveitimo ciklų, µm:	≥5 ir <20 LST EN ISO 11998; 2 klasė LST EN 13300
Atsparumas valymo ir dezinfekavimo priemonių statinių poveikui (LST EN ISO 2812-1):	po 24 val. pakitimų nėra LST EN ISO 4628-1; LST EN ISO 4628-2
Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė:	24 mėnesiai nuo pagaminimo datos
Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos:	produktą laikykite sandariai uždarytą, sausoje gerai vėdinamoje vietoje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugokite nuo pažeidimų, šalčio ir tiesioginių saulės spinduliu.
Pakuotės ir brükšniniai kodai:	10 l kibiras, 4771341015515

EKSPLAATACIJA

Paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima valyti po 28 dienų. Nešvaru dažytą paviršių valykite švariu drungnu vandeniu su minkšta šluoste ar kempine. Karštas vanduo gali suminkštinti dažų plėvelę. Rekomenduojame valyti silpnai šarminiais valikliais (pH 6-8). Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių. Nenaudokite bražančių valymo priemonių, pvz., šiurkščių kempinių ar šepečių.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščia, sausa produkto pakuotę atiduokite perdirbtį arba pašalinkite pagal galiojančius šalies įstatymus.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Aukščiau pateikta informacija pagrsta laboratoriniai bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Gamintojas pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą netinkamai arba ne pagal paskirtį.

GAMINTOJAS

I. Kriščiūno firma „IGIS“, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys
+370 684 72323
www.igis.lt