

## TAKTIKA WOOD

## Vandeniniai medienos dažai

- Vandens pagrindo
- 1 klasė pagal atsparumą drėgnajam šveitimui
- Atsparūs atmosferos poveikiui
- Elastingi ir laidūs vandens garams
- Tvirtai sukimbantys su paviršiumi
- Gerai dengiantys ir susiliejęntys

## PASKIRTIS

Naujiems ir anksčiau dažytiems mediniams paviršiams – fasadams, medinėms konstrukcijoms, pertvaroms, tvoroms ir kt.

*Puikiai tinka pjautinės ir obliuotos medienos dažymui.*

## PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 12-18 % drėgnio. Paviršius turi būti švarus, tvirtas ir nepažeistas grybelių. Suirusias arba papilkėjusias medienos dalis nušlifaukite. Visiškai pašalinkite silpnai sukibusią senų dažų dangą. Dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu. Buvusią aliejaus ar vaško dangą, sakus būtina mechaniškai nuvalyti iki švrios medienos vaitspiritu, acetonu arba skiedikliu 646. Nuvalytą paviršių nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Prieš dažymą medieną gruntuokite TAKTIKA WP. Anksčiau blizgiais dažais dažytą paviršių pašiauškite abrazyviniu popieriumi. Naudokite cinkuotas vinis ir kabes. Neapdorotas metalines detales atskirai padenkite antikorozinio metalo gruntu bei dažais.

## DAŽYMAS

Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Dažus denkite tolygiu sluoksniu išilgai medienos plaušų. Spalvos tolygumo užtikrinimui, sumaišykite juos vienoje taroje.

Didelius plotus dažykite be pertrūkių, juos galima daryti tik kampuose. Medienos paviršiaus apsaugojimui, rekomenduojama jį dažyti teptuku.

**Darbo įrankiai:** teptukas, volelis, dažų purkštuvai

**Įrankių valymas:** vandeniu

**Dažymo sąlygos:** ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei 35-80 % santykinis oro drėgnis. Nedažykite labai karštu, šaltu, drėgnu (lietus, rasa, rūkas) ir vėjuotu oru, venkite tiesioginių saulės spindulių. Nesilaikant rekomenduojamų sąlygų, gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.

**Sąnaudos:** pjautinei medienai: 4-5 m<sup>2</sup>/l; obliuotai medienai: 6-8 m<sup>2</sup>/l.

**Džiūvimo trukmė (23 °C, 50 % RH):** dulkės nelimpa po 1 val. Pakartotinai dažyti galima tik pilnai išdžiūvus pirmam sluoksniui (po ~2-4 val.), priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio.



## TECHNINĖ INFORMACIJA

<b>Paskirtis:</b>	medienos paviršiaus apsaugai
<b>Riškiklis:</b>	akrilas
<b>Skiediklis:</b>	vanduo
<b>Spalva:</b>	balta arba tonuojama pagal spalvynus
<b>Tankis:</b>	1,20-1,36 g/cm <sup>3</sup> (priklausomai nuo bazės)
<b>pH:</b>	8,0-9,0
<b>Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis:</b>	<26 g/l LST EN ISO 11890-2
<b>Nelakiųjų medžiagų kiekis pagal tūrį:</b>	40,0-43,0 % (priklausomai nuo bazės)
<b>Blizgumo laipsnis, 60°/85°:</b>	<60/≥10 (pusiau blizgantys) LST EN 13300+AC
<b>Dengiamumas:</b>	nepermatomoji danga, kuri uždengia visas pagrindo spalvas ir raštus, bet nepaslepia viršaus profilio LST EN 927-1
<b>Galutinio naudojimo kategorija:</b>	pusiau stabilioji (mediniai namai ir vasarnamiai, tvoros, sujungimai iškišomis ir išėmomis) LST EN 927-1
<b>Sausos plėvelės storis:</b>	vidutinis (vieno sluoksnio storis 20-60 μm) LST EN 927-1
<b>Naudojimo sąlygos:</b>	tarpinės (vidutinis klimatas ir pusiau dengtoji ir atviroji konstrukcija) LST EN 927-1
<b>Vandens absorbcija:</b>	pusiau stabilioms sistemoms ≤ 0,250 kg/m <sup>2</sup> EN 927-5
<b>Atsparumas statiniam vandens poveikiui (23±2 °C, 24 h) defektų įvertis:</b>	>24 LST EN ISO 2812-2; 0 LST EN ISO 4628-1;
<b>Dangos storio sumažėjimas po 200 drėgnojo šveitimo ciklą, μm:</b>	<5 LST EN ISO 11998; 1 klasė LST EN 13300+AC
<b>Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė:</b>	24 mėnesiai nuo pagaminimo datos
<b>Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos:</b>	produktą laikykite sandariai uždaryta, sausoje gerai vėdinamoje vietoje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugokite nuo pažeidimų, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių.
<b>Pakuotės ir brūkšniniai kodai:</b>	<b>Taktika WOOD A bazė</b> 0,9 l kibiras, 4771341015546 2,7 l kibiras, 4771341015553 9 l kibiras, 4771341015560 <b>Taktika WOOD C bazė</b> 0,9 l kibiras, 4771341015607 2,7 l kibiras, 4771341015614 9 l kibiras, 4771341015621

## GAMINTOJAS

I. Kriščiūno firma „IGIS“, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys  
+370 684 72323  
www.igis.lt



## **ATLIEKŲ TVARKYMAS**

Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba pašalinkite pagal galiojančius šalies įstatymus.

## **EKSPLOATACIJA**

Paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima valyti po 28 dienų. Nešvarų dažytą paviršių valykite švairiu drungnu vandeniu su minkšta šluoste ar kempine. Karštas vanduo gali suminkštinti dažų plėvelę. Rekomenduojame valyti silpnai šarminiais valikliais (pH 6-8). Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių. Nenaudokite braižančių valymo priemonių, pvz., šiurkščių kempinių ar šepetėlių.

## **PAPILDOMA INFORMACIJA**

Aukščiau pateikta informacija pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Gamintojas pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą netinkamai arba ne pagal paskirtį.

## **GAMINTOJAS**

I. Kriščiūno firma „IGIS“, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys  
+370 684 72323  
[www.igis.lt](http://www.igis.lt)

