

Taktika LS

Lengvasis glaistas sienoms ir luboms



- Paruoštas naudoti įvairiais užnešimo būdais
- Lengvai tepamas ir išlyginamas iki 3 mm storio sluoksniu
- Greitai džiušta ir netrūkinėja
- Lengvai šlifuojamas
- Vandens pagrindo
- Saugus aplinkai ir žmogui

PASKIRTIS

Betono, gipso kartono plokščių, glaistytų, tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių išlyginimui prieš dažymą vandeniniais dispersiniais dažais bei tapetavimą.

Rekomenduojamas tiek pirminio (ant grubių paviršių), tiek baigiamojo glaistymo darbams.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus ir švarus. Stipriai ar netolygiai įgeriančius pagrindus gruntuokite giluminiu gruntu IGIS AG.

GLAISTYMAS

Prieš naudojimą glaistą gerai išmaišykite. Antrą kartą glaistykite tik visiškai išdžiūvus pirmam sluoksniui. Išdžiūvus glaistui, jį nušlifaukite ir prieš dažymą nuvalykite dulkes.

Darbo įrankiai: volelis, purkštuvas, glaistyklė

Įrankių valymas: vandeniu

Glaistymo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei 35–80 % santykinis oro drėgnis

Maksimalus vieno sluoksniu storis: 3 mm

Sąnaudos: ~1 m²/11 mm storio sluoksniui. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Džiūvimo trukmė (23 °C, 50 % RH): 1 mm išdžiūsta per 2–4 val., pilną tvirtumą įgauna per 28 paras. Džiūvimo trukmė kinta priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba pašalinkite pagal galiojančius šalies įstatymus.



TECHNINĖ INFORMACIJA

Paskirtis:	vidaus darbams, sausoms patalpoms
Riškis:	akrilo kopolimeras
Užpildas:	dolomitas, perlitas
Skiediklis:	vanduo
Spalva:	balta, baltai gelsva
Tankis:	~1,40 g/cm ³ LST EN ISO 2811-1
Dalelių dydis:	<0,200 mm
pH:	8,0–9,0
Kokybės standartai ir sertifikatai:	CE ženklimas LST EN 15824, LST EN 13963
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis:	<1 g/l LST EN ISO 11890-2
Nelakiųjų medžiagų kiekis pagal tūrį:	45±1 % LST EN ISO 3251
Degumo klasė:	A2-s1,d0 LST EN 13501-1
Sukibimo stipris su gipso kartonu:	>0,3 MPa LST EN 13963
Įtrūkių nebuvimas:	50 mm zonoje nuo plonojo pleišto galo įtrūkių nėra LST EN 13963
Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė:	12 mėnesių nuo pagaminimo datos
Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos:	produktą laikykite sandariai uždarytą, sausoje gerai vėdinamoje vietoje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugokite nuo pažeidimų, šaltio ir tiesioginių saulės spindulių.
Pakuotės ir brūkšniniai kodai:	Taktika LS 10 l kibiras, 4771341015317 15 l maišas, 4771341015461

PAPILDOMA INFORMACIJA

Aukščiau pateikta informacija pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Gamintojas pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą netinkamai arba ne pagal paskirtį.

GAMINTOJAS

I. Kriščiūno firma „IGIS“, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys
+370 684 72323
www.igis.lt

