

IGIS DTV

Dekoratyvinis tinkas

- Lengvai užnešamas
- Tvirtai sukimbantis su pagrindu
- Laidus vandens garams
- Saugus aplinkai ir žmogui

PASKIRTIS

Dekoratyvinis struktūrinis akrilinis tinkas vidaus darbams su natūralaus marmuro grūdėliais.

Mineralinių pagrindų, tokių kaip betonas, tinkas, plytų mūras, gipso kartono plokštės ir kitų, dekoratyvinei apdailai pastatų viduje.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti lygus, tvirtas, sausas, švarus, išlaikyti apkrovą. Paviršių nugruntuokite gruntu IGIS TEX.

TINKAVIMAS

Prieš naudojimą ir naudojimo metu tinką išmaišykite. Tinko masę denkite storiu, lygiu didžiausių grūdelių dydžiui ir išlyginkite. Kai tinko masė nelimpa prie įrankio, lengvai trinkite paviršių poliuretano lentele arba plastikine trintuve, jam suteikdami norimą faktūrą. Tinkui kietėjant, venkite skersvėjų.

Darbo įrankiai: trintuvė, glaistykklė, beoris purkštuvas

Įrankių valymas: vandeniu

Tinkavimo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei 35–80 % santykinis oro drėgnis

Sąnaudos: 1,5–2 kg/m²

Džiūvimo trukmė (20 °C, 65 % RH): 24 valandos. Tinkas visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą per 2–3 dienas.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba pašalinkite pagal galiojančius šalies įstatymus.



TECHNINĖ INFORMACIJA

Paskirtis:	vidaus darbams
Riškis:	akrilo kopolimero dispersija
Skiediklis:	vanduo
Spalva:	balta arba tonuojama pagal spalvynus
Tankis:	1,83–1,98 kg/dm ³
pH:	8,3–9,3
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis:	<8 g/l LST EN ISO 11890-2
Nelakiųjų medžiagų kiekis pagal tūrį:	61,5–71,0 % priklausomai nuo tinko tipo
Adhezija. Sukibimo stipris atplėšiant (po 28 parų, pagrindas - betonai):	≥0,3 MPa LST EN 1542
Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė:	24 mėnesiai nuo pagaminimo datos
Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos:	produktą laikykite sandariai uždarytą, sausoje gerai vėdinamoje vietoje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugokite nuo pažeidimų, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių.
Pakuotės ir brūkšniniai kodai:	<p>„samanėlė“:</p> <p>IGIS DTVS 1 mm 17 kg kibiras, 4771341011746</p> <p>IGIS DTVS 1,5 mm 17 kg kibiras, 4771341008418</p> <p>IGIS DTVS 1 mm „C“ 17 kg kibiras, 4771341011753</p> <p>IGIS DTVS 1,5 mm „C“ 17 kg kibiras, 4771341012149</p> <p>„lietutis“:</p> <p>IGIS DTV 1,5 mm 17 kg kibiras, 4771341008807</p> <p>IGIS DTVS 1,5 mm „C“ 17 kg kibiras, 4771341009767</p>

PAPILDOMA INFORMACIJA

Aukščiau pateikta informacija pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Gamintojas pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą netinkamai arba ne pagal paskirtį.

GAMINTOJAS

I. Kriščiūno firma „IGIS“, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys
+370 684 72323
www.igis.lt

